123154,г.Москва, бульвар Генерала Карбышева,8 с.4 ,
офис 3 . Тел. +7(495) 155-05-01, +7 (906) 730 65 52
e-mail: info@puretop.ru www.puretop.ru
ООО ТеплоЛюкс

PURETOP™ 2K-PARKET

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА И ДЕРЕВЯННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

PURETOP™ 2K-PARKET **представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клеевой состав, не содержащий органических растворителей. Предназначен для укладки мозаичного, лакированного, массивного готового и штучного паркета, а также деревянных полов, ДВП, ДСП, инженерной доски, фанеры на подготовленные горизонтальные бетонные, кирпичные, деревянные поверхности внутри помещений.**

Клеевая композиция обладает водостойкостью и термостойкостью, сочетая высокие прочностные характеристики и эластичность (нехрупкость) после отверждения, обеспечивает прочное склеивание и эксплуатационно надежную укладку составных элементов напольных, любой толщины, покрытий из различных пород дерева, в том числе твердых и экзотических, подходит также для укладки на полы с подогревом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **состоит из 100% высококачественных полиуретановых смол ;**
- **не содержит воды и растворителей, не имеет запаха;**
- **тиксотропный; бороздки, оставленные зубчатым шпателем, не растекаются при высоте до 8 мм;**
- **не уменьшается в объеме при отверждении;**
- **абсолютно устойчив к воздействию воды, плесневых и грибковых микроорганизмов, нефтепродуктов;**
- **выдерживает температуры от - 6^0C до +90^0C;**

ООО «ТЕПЛО ЛЮКС»
ИНН: 7734639308 / КПП: 773401001
123154. Москва. Бульвар Генерала Карбышева дом 8, строение 4, комната 3.
Телефон: 8 (495) 155-05-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Компонент А	Компонент Б
Внешний вид	Однородная пастообразная масса бежевого цвета	Вязкая жидкость коричневого цвета
Динамическая вязкость, мПа*сек, при температуре +20◦С	15 000 – 30 000	170 - 250
Плотность, г/см3 (при +25◦С)	1,6	1,2
Соотношение компонентов	8	1
Упаковка	ПЭ ведро (5 л)	ПЭ банка (1л)
Вес, кг	7,2	0,9

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением клея поверхность должна быть однородной, сухой, чистой, обеспыленной, без следов жиров, масел, краски и прочих загрязнений, препятствующих нормальной адгезии.

Температура основания в пределах 15 - 25◦С. Допустимая влажность бетонного основания не более 3%. Для улучшения адгезии и создания пароизоляционного слоя , бетонное основание должно быть обработано грунтовкой PURETOP™ PRIMER- 45,(50),(60) или ECO.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ

Компонент А перемешивают в течение 2-3 минут при помощи дрели с насадкой «миксер» на 200-300 об./мин. Затем в тару с компонентом А загружают компонент Б и тщательно вымешивают массу до однородного гомогенного состояния.

ВНИМАНИЕ : смесь имеет ограниченное время использования, поэтому, после приготовления смеси без промедления ее берут в работу.

Время использования (открытое время) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных увеличивается), от объема замешиваемой смеси (чем больше объем, тем короче время жизни готовой смеси) и определяется непосредственно на объекте в эксплуатируемых условиях при замесе одного комплекта. Время использования клея при температуре 20ºС составляет 60- 90 минут с момента приготовления.

ООО «ТЕПЛО ЛЮКС»
ИНН: 7734639308 / КПП: 773401001
123154. Москва. Бульвар Генерала Карбышева дом 8, строение 4, комната 3.
Телефон: 8 (495) 155-05-01

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КЛЕЯ

- **оптимальная температура переработки 15 - 20◦С;**
- **оптимальная температура клеевого состава 20 - 25◦С**
- **влажность воздуха не более 65%;**

Паркетный клей равномерно наносится зубчатым шпателем. В зависимости от вида паркета и основания необходимо использовать зубчатые шпатели В3 в случае ровного пола, и В11- на основаниях с неровностями.

Расход клея соответственно составит:



800 – 1000 гр./м2

1000 - 1300 гр./м2

К укладке паркета приступают сразу после нанесения клея, тщательно удаляя оставшийся воздух и обеспечивая плотное прилегание паркета к основанию. Паркет можно шлифовать спустя 48 часов после приклеивания.

По окончанию работ инструмент следует немедленно очистить с помощью органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон и др.).

После отверждения клей может быть удален только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Компонент А и Б хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не ниже 15°С в условиях, исключающих попадание влаги и загрязнений. Допускается хранить продукты под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений. Транспортировка любым транспортом.

Гарантийный срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре поставщика.

ООО «ТЕПЛО ЛЮКС»
ИНН: 7734639308 / КПП: 773401001
123154. Москва. Бульвар Генерала Карбышева дом 8, строение 4, комната 3.
Телефон: 8 (495) 155-05-01